

# Crocodile Skim Coat 102

## Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Vật Liệu Trát Tường Trộn Sẵn

Hỗn hợp hồ trát tường màu trắng mịn trộn sẵn. Công thức sử dụng cho sửa chữa các khuyết tật bề mặt bê tông và lớp tô. Cho bề mặt phẳng mịn và trám các đường rãnh, lỗ rỗng, vết nứt nhỏ và lỗ bọt khí. Được thi công cho tường nội thất và ngoại thất, trên nhiều loại tường khác nhau.

### Đặc tính sản phẩm

- Sử dụng ngay và dễ thi công.
- Cho bề mặt trắng mịn hoàn hảo. Chiều dày từ 0.2 đến 5.0 mm.
- Có thể được sử dụng để phủ lên lớp lót và lớp sơn.
- Dễ dàng thi công bằng bay.
- Có thể được sơn bảo vệ hoặc không cần sơn (có hoặc không có lớp lót).
- Cường độ nén và cường độ bám dính cao.
- Độ bền thời tiết cao.
- Thích hợp cho cả nội thất và ngoại thất.
- Máy trộn màu có thể được sử dụng để pha thêm màu.



## Hướng Dẫn Sử Dụng

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được làm sạch, không bụi và không có bất kỳ vết dầu mỡ, lớp vữa mềm yếu, vật liệu bảo dưỡng bê tông,... Các điểm lỗi, lõm và lỗ rỗng lớn hơn 3 mm phải được xử lý trước khi thi công.

### Thi công

Trát một lượng nhỏ Crocodile skim Coat 102 bằng bay thép không rỉ. Rửa bề mặt bay thường xuyên để loại bỏ vật liệu còn sót lại đã khô cứng. Không nên cho vật liệu đã lấy ra sử dụng vào lại thùng. Chia làm hai lớp thi công để có bề mặt hoàn thiện phẳng mịn hơn (lớp phủ đầu tiên dùng để phủ, trám các khuyết tật nhỏ). Thi công mỗi lớp cách nhau từ 15-45 phút. Bảo dưỡng trong 1-2 ngày (phụ thuộc vào chiều dày thi công, vật liệu phủ và điều kiện môi trường).

### Định mức sử dụng ước tính

0.5-1.5 kg / m<sup>2</sup> (chiều dày 1 mm.)

# Crocodile Skim Coat 102

Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Trạng thái tự nhiên	Hồ màu trắng
Tỉ trọng của hồ	1.75 Gram/cm <sup>3</sup>
Cường độ bám dính ở 28 ngày	2 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ nén 7 ngày 28 ngày	>20 N/mm <sup>2</sup> >25 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ bám dính khi chịu cắt ở 28 ngày	>12 N/mm <sup>2</sup>

### Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

### Lưu trữ

Nên lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh sản phẩm bị giảm chất lượng. Hạn sử dụng 1 năm.

### Đóng gói

Khối lượng tịnh : 5, 20 kg