

Crocodile Skim Coat Sanded

Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng (Có Cát)



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Vật Liệu Trát Tường Có Cát

Skim Coat Sanded là vật liệu vữa trát gốc xi măng dùng để trát lớp mỏng 1-6 mm, dùng cho các bề mặt tô trát hoặc bê tông, cho cả nội thất và ngoại thất. Skim Coat có thể được sử dụng cho bề mặt bê tông, bê tông nhẹ, gạch block và bề mặt đã được tô hoàn thiện.

Đặc tính sản phẩm

- Làm tăng độ bền của bề mặt; không nứt.
 - Tăng cường độ bám dính với lớp nền.
 - Bao phủ các lỗ hổng và bề mặt không bằng phẳng.
 - Độ bền thời tiết cao.
 - Bề mặt hoàn thiện phẳng mịn, có thể chà nhám.
 - Giảm lượng sơn tiêu thụ.
- Màu sắc: Trắng, Xám.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần trát phải được làm sạch và không có các hạt rời, bụi, dầu nhớt và các tạp chất. Nếu bề mặt vữa trát không đặc chắc, loại bỏ lớp vật liệu hoặc các hạt mềm yếu và trát lại. Nếu điều kiện thi công nóng hoặc gió, tiến hành làm ẩm bề mặt trước khi thi công.

Tỉ lệ trộn

3.4 kg Crocodile Skim Coat Sanded : 1 lít nước
hoặc 2.7-3 phần Crocodile Skim Coat Sanded : 1 phần nước (theo thể tích).

Định mức sử dụng ước tính

1.3 kg / 1 m² (Chiều dày 1 mm.)

Thi công

Trát Skim Coat bằng bằng thép với chiều dày mong muốn. Nếu cần tăng chiều dày của lớp Skim Coat, tiến hành trát lớp thứ hai sau khi lớp thứ nhất đã đông kết (xấp xỉ 15-45 phút). Mỗi lớp được trát có chiều dày từ 1-6 mm. Bề mặt nên được làm phẳng bằng bằng thép. Tiến hành chà nhám để bề mặt đạt độ phẳng mịn cao. Khi bề mặt đã khô, tiến hành quét lớp phủ bảo vệ hoặc sơn trang trí.

Crocodile Skim Coat Sanded

Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ tiêu thử nghiệm	Đánh giá
Cường độ uốn ở 28 ngày	>2.8 N/mm ² (> 28 ksc)
Cường độ nén ở 28 ngày	>10 N/mm ² (> 100 ksc)
Cường độ bám dính (kéo nhỏ) ở 28 ngày	>1 N/mm ²

Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Lưu trữ

Nên lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh sản phẩm bị giảm chất lượng. Hạn sử dụng 1 năm.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 5, 25 kg