

Crocodile Skim Coat Smooth Gator Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Vật Liệu Trát Tường Mịn

Skim Coat Smooth Gator là vật liệu vữa trát gốc xi măng dùng để trát lớp mỏng 0.3-3 mm, dùng cho bề các bề mặt tô trát hoặc bê tông, cho cả nội thất và ngoại thất. Skim Coat Smooth Gator có thể được sử dụng cho bề mặt bê tông, gạch block và bề mặt đã được tô hoàn thiện.

Đặc tính sản phẩm

- Làm tăng độ bền của bề mặt; không nứt.
 - Tăng cường độ bám dính với lớp nền.
 - Bao phủ các lỗ hổng và bề mặt không bằng phẳng.
 - Độ bền thời tiết cao.
 - Bề mặt hoàn thiện phẳng mịn.
 - Giảm lượng sơn tiêu thụ.
- Màu sắc: Trắng, Xám.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần trát phải được làm sạch và không có các hạt rời, bụi, dầu nhớt và các tạp chất. Nếu bề mặt vữa trát không đặc chắc, loại bỏ lớp vật liệu hoặc các hạt mềm yếu và trát lại. Nếu điều kiện khi công nóng hoặc gió, tiến hành làm ẩm bề mặt trước khi thi công.

Tỉ lệ trộn

25 kg Skim Coat với 10-11 lít nước hoặc 2.5 phần Skim Coat : 1 phần Nước (theo thể tích).

Định mức sử dụng ước tính

1.25 kg / 1 m² (Với chiều dày 1 mm).

Thi công

1. Trát Skim Coat bằng bay thép với chiều dày mong muốn.
2. Nếu cần tăng chiều dày của lớp Skim Coat, tiến hành trát lớp thứ hai sau khi lớp thứ nhất đã đông kết (xấp xỉ 10-30 phút). Mỗi lớp được trát có chiều dày từ 0.3-3 mm.
3. Bề mặt nên được làm phẳng bằng bay thép. Khi bề mặt đã khô, tiến hành quét lớp phủ bảo vệ hoặc sơn trang trí.

Crocodile

Skim Coat Smooth Gator

Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ tiêu thử nghiệm	Đánh giá
Cường độ uốn ở 28 ngày	>1.7 N/mm ² (> 17 ksc)
Cường độ nén ở 28 ngày	>4 N/mm ² (> 40 ksc)
Cường độ bám dính (thử kéo nhỏ)	>0.5 N/mm ²
Khả năng giữ nước	>95%
Dộ co ngót trung bình ở 28 ngày	< 0.1%
Thời gian đông kết	
Bắt đầu	260 phút
Kết thúc	450 phút

Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Lưu trữ

Nên lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh sản phẩm bị giảm chất lượng. Hạn sử dụng 1 năm.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 5, 25 kg

U.S.A. Standard from the Crocodile Family