

Crocodile Adhesive Quick Keo Dán Xây Dựng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Keo Dán Xây Dựng Cường Độ Siêu Cao

Crocodile Adhesive Quick là keo xây dựng cường độ cao được gia cường cốt sợi với lực dính ban đầu cực cao (over 300kg/m²) và cường độ bám dính cao. Đặc biệt thích hợp cho các vật liệu xốp.

Đặc tính sản phẩm

- Được gia cường cốt sợi.
- Lực dính ban đầu hơn 300kg/m².
- không dung môi.
- Thích hợp để dán trên các bề mặt không bằng phẳng.
- Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau cho cả nội thất và ngoại thất.

Ứng dụng

- Thích hợp để dán nhanh và cố định nhiều vật liệu như gỗ, nhựa, gạch xây, đá, gạch ốp lát, kim loại lên các bề mặt xốp như bê tông, vữa, ván ép, gỗ,...
- Thích hợp để dán các vật liệu trang trí, miếng ốp chân tường, tấm thạch cao lên bề mặt thẳng đứng, ngang và trên trần.
- Màu sắc: Trắng.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Tất cả các bề mặt ngoại trừ nhựa PE, PP và nhựa đường. Ít nhất một bề mặt xốp, ngược lại tốc độ đóng rắn chậm đáng kể theo đặc tính của bề mặt. Các bề mặt phải khô, sạch và không có bụi, dầu nhớt và các hạt rời.

Thi công

Phương pháp: Cho keo lên bề mặt bằng súng bắn keo thành các điểm hoặc thoa (cách nhau 15 cm). Luôn cho keo lên các cạnh và các góc của tấm panel. Dán các bề mặt lại với nhau ngay lập tức và gõ bằng búa cao su. Có thể chống đỡ nếu cần. Có thể chịu tải sau khi dán được 24-48 giờ.

Nhiệt độ thi công: +5°C đến +35°C.

Vệ sinh: bằng nước nếu chưa đông cứng, bằng biện pháp cơ học nếu đã đông cứng.

Sửa chữa: bằng vật liệu cùng loại.

Crocodile Adhesive Quick Keo Dán Xây Dựng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Gốc	Acrylic polymer
Đóng rắn	Quá trình khô vật lý
Tỉ trọng	1.30 g/cm ³
Độ bám dính ban đầu	300 kg/m ²
Thời gian mở	15 phút
Bền nhiệt độ	5-30 °C
Nhiệt độ thi công	-20 °C đến +70 °C

Khuyến cáo

- Lực được gia tải để xác định độ bám dính ban đầu và cường độ bám dính sau cùng. Khoảng thời gian gia lực không quan trọng.
- Không sử dụng cho các điểm bị ngập nước.

Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước nước sau tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Lưu trữ

- Lưu trữ ở nơi khô ráo từ 10- 25 ° C.
- Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sản xuất.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 280 ml/Tuýp