

Crocodile Floor Hardener Vật Liệu Làm Cứng Sàn



CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Vật Liệu Làm Cứng Sàn Gốc Xi Măng

Crocodile Floor Hardener là hỗn hợp gồm cốt liệu cát thạch anh chọn lọc, xi măng Portland và các phụ gia phân tán và giảm nước đặc biệt. Crocodile Floor Hardener là vữa trộn sẵn dùng để phủ lên sàn bê tông mới, tạo độ cứng và độ bền cao cho sàn bê tông khi chịu lượng lưu thông lớn. Cốt liệu cát thạch anh tương thích với bê tông, tạo bề mặt sàn cứng, đặc chắc và kháng mài mòn cao. Độ kháng mài mòn tăng hơn 300% khi được phủ Crocodile Floor Hardener.

Đặc tính sản phẩm

- Tăng độ bền và chất lượng cho sàn bê tông.
- Bề mặt không đổ bụi và bong tróc.
- Bề mặt hoàn thiện đồng nhất và không cần sơn.
- Bề mặt phẳng, đặc chắc, không thấm dầu nhớt.
- Tạo bề mặt sàn dễ dàng vệ sinh, ít bảo trì, chịu được hầu hết các loại hóa chất tẩy rửa.
- Màu sắc: 5 màu.



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Sau khi đổ bê tông và làm phẳng bề mặt sàn. Lượng nước thừa thường đọng trên bề mặt có thể được loại bỏ theo các đường rãnh theo độ dốc của sàn hoặc để cho bay hơi tự nhiên. Không được thi công Crocodile Floor Hardener khi sàn bê tông vẫn còn đọng nước thừa. Nếu sử dụng bê tông hơi khô hoặc có độ sụt thấp, thi công Crocodile Floor Hardener ngay sau khi làm phẳng bề mặt sàn. Sử dụng bay gỗ hoặc dụng cụ thích hợp để cán phẳng bề mặt sàn.

Thi công

Crocodile Floor Hardener nên được thi công trong hai bước bằng cách "rắc" vật liệu. Sử dụng máy rắc chuyên dụng hoặc rắc bằng tay xấp xỉ $\frac{3}{4}$ lượng vật liệu cần thiết đồng đều trên sàn. Chờ cho Crocodile Floor Hardener hút ẩm sẵn có cho đến khi ướt đều. Sau khi vật liệu Crocodile Floor Hardener sẫm màu đồng đều, tiến hành xoa đều trên bề mặt bê tông bằng bay gỗ hoặc dụng cụ thích hợp. Rắc lượng vật liệu Crocodile Floor Hardener còn lại như lần rắc đầu tiên. Tiếp tục để cho vật liệu ướt đều, sau đó xoa đều sàn bằng bay gỗ hoặc dụng cụ thích hợp. Tránh đè mạnh nhằm giữ cho vật liệu Crocodile Floor Hardener còn giữ lại trên bề mặt sàn. Xoa tại các vị trí biên bằng bay gỗ. Máy xoa nền cũng có thể được sử dụng để xoa vật liệu làm cứng sàn trên bề mặt bê tông; tuy nhiên, cần chờ cho sàn bê tông đạt độ cứng đủ để chịu được khối lượng của máy xoa mà không bị lún.

Định mức sử dụng ước tính

- Mật độ lưu thông vừa 2-3 kg / m².
- Mật độ lưu thông lớn 3.5-5 kg / m².

Crocodile Floor Hardener Vật Liệu Làm Cứng Sàn



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Đánh Giá
Khối lượng thể tích	1.5 kg/L
Độ cứng Mohs	7
Cường độ nén ở 28 ngày	600 ksc

Khuyến cáo

Vật liệu làm cứng sàn (Crocodile Floor Hardener) là sản phẩm gốc xi măng. Không nên sử dụng cho các khu vực tiếp xúc với axit và các loại hóa chất gây hại cho bê tông xi măng. Không khuyến cáo sử dụng Crocodile Floor Hardener cho các khu vực chịu tải trọng động tập trung lớn, tải va đập điểm hoặc nơi vận hành xe có bánh bằng kim loại.

Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 20 kg