

Crocodile MS All Fix Keo Dán Xây Dựng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Keo Dán Polymer Hỗ Hợp

Crocodile MS All FIX là vật liệu trám khe và keo dán một thành phần gốc polymer, có độ đàn hồi và chất lượng cao, trung tính, độ bám dính ban đầu cao.

Đặc tính sản phẩm

- Độ bám dính ban đầu cao, giảm thiểu việc chống đỡ.
- Đông rắn nhanh.
- Khả năng chịu biến dạng tốt.
- Cường độ chịu cắt cao sau khi đông rắn (không cần lớp lót).
- Độ đàn hồi được duy trì sau khi đông rắn và rất bền.
- Chống nấm mốc, chứa thành phần ZnP (chống mốc).
- Không gây mùi.
- Có thể được sơn bằng sơn gốc nước.
- Độ bền màu cao, bền thời tiết và kháng tia UV.
- Không chứa isocyanat và silicon.
- Độ bám dính cao trên bề mặt ẩm.

Ứng dụng

- Dùng để trám và dán vật liệu trong xây dựng.
 - Dán các tấm panel và các vật liệu khác trên các bề mặt gỗ, ván ép,...
 - Dán các kết cấu đàn hồi trong xe hơi và container.
- Màu sắc: Trắng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt: tất cả các bề mặt vật liệu xây dựng thông thường, gỗ, kim loại, nhựa đều phải được làm sạch, khô. không có bụi bẩn và dầu nhờn.

Chuẩn bị bề mặt: Các bề mặt xốp được dán trong nước nên được quét lớp lót bằng Primer. Tất cả các bề mặt phẳng có thể được quét bằng chất hoạt động bề mặt.

Khuyến cáo nên thử dán trước trên mỗi bề mặt.



Kích thước khe

Chiều rộng dán tối thiểu: 2 mm

Chiều rộng khe tối thiểu: 5 mm

Chiều rộng dán tối đa: 10 mm

Chiều rộng khe tối đa: 30 mm

Chiều sâu khe tối thiểu: 5 mm

Khuyến cáo khe trám: chiều rộng khe = 2 x chiều sâu khe.

Thi công

Phương pháp thi công: bằng súng bắn keo thông thường.

Vệ sinh: vệ sinh bằng chất tẩy ngay sau khi sử dụng.

Vệ sinh sau cùng: bằng dung dịch xà phòng.

Crocodile MS All Fix Keo Dán Xây Dựng



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Thông Số Kỹ Thuật

| Chỉ Tiêu Thử Nghiệm | Đánh Giá |
|---------------------------------------|------------------------|
| Vật liệu | Gốc polymer hỗn hợp |
| Trạng thái tự nhiên | Dạng hồ |
| Bảo dưỡng | Bảo dưỡng ẩm |
| Tốc độ đóng rắn (20°C / độ ẩm 65%) | 3 mm / 24 giờ |
| Độ cứng | 65 ±5 Shore A |
| Tỉ trọng | 1.47 g/ml |
| Khả năng phục hồi đàn hồi | >75% |
| Độ biến dạng tối đa cho phép | ± 20% |
| Độ bền nhiệt độ | -40 °C đến +90 °C |
| Cường độ kéo | 3.50 N/mm ² |
| Modun đàn hồi | 2.30 N/mm ² |
| Độ giãn dài tại điểm đứt | 400% |
| Nhiệt độ sử dụng | 5-35 °C |

Khuyến cáo

- Không sử dụng MS ALL FIX cho trám khe thủy tinh.
- Không thích hợp để dán bể cá.
- MS ALL FIX có thể được sử dụng để dán đá tự nhiên, nhưng không sử dụng để trám khe cho vật liệu này.

Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước nước sau tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Lưu trữ

- Lưu trữ ở nơi khô ráo từ 10- 25 ° C.
- Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sản xuất.

Đóng gói

Khối lượng tịnh : 280 ml/Tuýp