

# Crocodile PU Foam

## Bọt Xốp Polyurethan



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Bọt Xốp PU Trương Nở

Crocodile Pu Foam là bình xịt vật liệu bọt xốp polyurethan tự trương nở dùng để trám và bịt kín khe hở. Được thiết kế để dễ dàng xịt vào các khe nhờ vào vòi xịt được gắn trên mỗi bình. Không thải khí gây hại cho tầng ozon.

### Đặc tính sản phẩm

- Độ bám dính & khả năng lấp đầy lỗ rỗng cao và cách âm & cách nhiệt tốt.
- Tự trương nở và độ bền cao.
- Có thể bám dính với hầu hết các loại vật liệu xây dựng ngoại trừ các bề mặt như polyethylen, Teflon, silicon và các bề mặt chứa các tạp chất dầu nhớt, dính dung dịch tháo khuôn hoặc các vật liệu tương tự.
- Chống rêu mốc, không thấm nước và có thể sơn phủ.
- Bọt xốp sau khi đã khô cứng có thể cắt, tạo hình và chà nhám.

### Ứng dụng

- Sửa chữa và cách nhiệt cho khung cửa và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, rãnh và lỗ rỗng.
- Trám các lỗ khoan trong tường.
- Cách điện tại các ổ cắm và ống nước.



## Hướng Dẫn Sử Dụng

- Nhiệt độ sử dụng lý tưởng +20 °C. Nhiệt độ thi công trong khoảng từ -2 °C đến +30 °C.
- Lắc đều bình trước khi sử dụng.
- Đóng mở bằng van trên bình.
- Giữ bình xịt chống ngược và ấn van để cho bọt vào vị trí cần trám. Bề mặt cần được làm ẩm để tăng độ bám dính cho bọt và rút ngắn thời gian khô cứng. Sau khi đã khô cứng có thể vệ sinh bằng biện pháp cơ học.

# Crocodile PU Foam

## Bột Xốp Polyurethan



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

### Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ Tiêu thử Nghiệm	Đánh Giá
Vật liệu	Polyurethan
Tỉ trọng	22±3 kg/m <sup>3</sup>
Bảo dưỡng	Bảo dưỡng ẩm
Thời gian khô bề mặt	7±2 phút
Thời gian có thể cắt	30-45 phút
Thời gian bảo dưỡng	24 giờ
Năng suất	30 – 45 L
Cấp chống cháy	B3 (DIN 4102)
Độ dẫn nhiệt	0.036 W / m.k (DIN 52612)
Cường độ nén	0.03 MPa (DIN 53421)
Chịu nhiệt độ	-40 °C đến + 80 °C
Nhiệt độ thi công	-2 đến 30 °C

#### Khuyến cáo

- Bột xốp đã đóng rắn sẽ bị phai màu nếu tiếp xúc với tia cực tím.
- Nên sơn hoặc có lớp bảo vệ khi sử dụng ngoài trời.
- Nhiệt độ thấp sẽ làm giảm hiệu suất và thời gian đóng rắn.

#### Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Để xa tầm tay trẻ em.

#### Lưu trữ

- Lưu trữ ở nơi khô ráo có nhiệt độ từ 5 °C đến 25 °C.
- Nên để bình thẳng đứng khi lưu trữ và vận chuyển.
- Nên giữ ở nhiệt độ phòng tối thiểu 12 giờ trước khi sử dụng.
- Hạn sử dụng 15 tháng.

#### Đóng gói

Khối lượng tịnh : 500 ml.

U.S.A. Standard from the Crocodile Family